

# Varedeklaration

Gyldig fra:

25-02-2016

Erstatter deklaration fra:

14-09-2015



1073

EN 12620 betontilslag

## 16/32 kl. P

Varenr. 85016

<b>Asklev Sten og Grus ApS</b> Sepstrupvej 39A 8653 Them 16 1073-CPR-438		Produktionssted: Hjøllund Hedevej 8 7362 Hampen		Produktbeskrivelse: Vaskesorteret bakkemateriale		
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørsigtning)	d/D: 8/16 G <sub>c</sub> : 85/20	Gennemfald			
			Maskevidde	Typisk	Min.	Max.
			64 mm	100%	98%	100%
			32 mm	93%	85%	99%
			22 mm	49%		
16 mm	4%	0%	20%			
8 mm	1%	0%	5%			
	Filler kvalitet/renhed	f <sub>1,5</sub>	0,063 mm	0,2%		1,5%
EN 1097-6	Komdensitet Vandabsorption	% VA	Typisk 2,54 Mg/m <sup>3</sup> 1,7%	Min. 2,50 Mg/m <sup>3</sup> 1,2%	Max. 2,58 Mg/m <sup>3</sup> 2,2%	
Teststrips og beregning	Cloridindhold Ækvivalent alkaliindhold*	% Cl % NaO <sub>2</sub> ækv.	Typisk 0,003% 0,003%		Max. 0,003% 0,003%	
EN 1744-1	Syreopløselige sulfater	AS <sub>IK</sub>	Ikke relevant da tilsvarende tilslag tidligere har været anvendt i beton i miljøklasse P i DK. ( JF. DS 2426 tabel 2426-3)			
EN 1744-1	Totalt svovl	% S				
EN 1367-4	Volumen stabilitet	% VS				

\* beregnet jf. note 3 til DS 2426 tabel 2426-3

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS 2426:2004 pkt.5.2.3

Underskrift



Morten Sørensen  
FPC-ansvarlig