

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Ærtesten 8-16 mm.
Prøvenr: A16-026
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1915,3	100,0
31,50	0,0	1915,3	100,0
22,40	0,0	1915,3	100,0
16,00	469,1	1446,2	75,5
11,20	940,7	505,5	26,4
8,00	442,0	63,5	3,3
5,60	40,3	23,2	1,2
4,00	6,3	16,9	0,9
2,00	0,0	16,9	0,9
1,00	0,0	16,9	0,9
0,50	0,0	16,9	0,9
0,25	0,0	16,9	0,9
0,125	0,0	16,9	0,9
0,063	14,2	2,7	0,1
Bund:	2,7	0,0	
Udvask:	0,0		
	1915,3		

U-tal, d60:d10= 1,6

Kornkurve

