

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Støbemix 0-16
Prøvenr: A16-028
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1959,2	100,0
31,50	0,0	1959,2	100,0
22,40	0,0	1959,2	100,0
16,00	176,9	1782,3	91,0
11,20	459,6	1322,7	67,5
8,00	190,4	1132,3	57,8
5,60	13,0	1119,3	57,1
4,00	5,0	1114,3	56,9
2,00	13,8	1100,5	56,2
1,00	129,5	971,0	49,6
0,50	308,3	662,7	33,8
0,25	482,0	180,7	9,2
0,125	154,8	25,9	1,3
0,063	22,7	3,2	0,2
Bund:	3,2	0,0	
Udvask:	0,0		
	1959,2		

U-tal, d60:d10= 32,2

Kornkurve

