

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Støbemix 0-8
Prøvenr: A16-031
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	994,6	100,0
31,50	0,0	994,6	100,0
22,40	0,0	994,6	100,0
16,00	0,0	994,6	100,0
11,20	0,0	994,6	100,0
8,00	32,2	962,4	96,8
5,60	128,8	833,6	83,8
4,00	102,8	730,8	73,5
2,00	109,0	621,8	62,5
1,00	86,6	535,2	53,8
0,50	155,6	379,6	38,2
0,25	251,7	127,9	12,9
0,125	104,1	23,8	2,4
0,063	17,5	6,3	0,6
Bund:	0,5	5,8	
Udvask:	5,8		
	994,6		

U-tal, d60:d10= 8,0

Kornkurve

