

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 01.11.2016
Vare: Knust 0-40 mm.
Prøvenr: A16-033
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	9289,2	100,0
31,50	609,1	8680,1	93,4
22,40	3273,6	5406,5	58,2
16,00	1555,1	3851,4	41,5
11,20	830,4	3021,0	32,5
8,00	585,4	2435,6	26,2
5,60	382,6	2053,0	22,1
4,00	195,0	1858,0	20,0
2,00	388,9	1469,1	15,8
1,00	467,1	1002,0	10,8
0,50	403,4	598,6	6,4
0,25	267,1	331,5	3,6
0,125	174,6	156,9	1,7
0,063	103,9	53,0	0,6
Bund:	53,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	9289,2		

U-tal, d60:d10= 26,5

Kornkurve

