

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 03.02.2017
Vare: Sten 8-16 KL P
Prøvenr: 17-0163
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtestørrelse	Gennemfald %
63,00	100,0
31,50	100,0
22,40	100,0
16,00	95,0
11,20	53,0
8,00	4,0
4,00	0,3
2,00	0,0
1,00	0,0
0,50	0,0
0,25	0,0
0,125	0,0
0,063	0,1
Bund:	
Udvask:	

Densitet:		Absorption:	
Klorid: (% CL)		Alkali:	

Kornkurve

