

KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 03.02.2017
Vare: Sten 16-32 KL P
Prøvenr: 16-0164
Udtaget af: MS
Udtagnings sted: Hjøllund

Sigtstørrelse	Gennemfald %
63,00	100,0
31,50	97,0
22,40	57,0
16,00	4,0
8,00	0,3
4,00	0,2
2,00	0,0
1,00	0,0
0,50	0,0
0,25	0,0
0,125	0,0
0,063	0,0
Bund:	
Udvask:	

U-tal, d60:d10= 1,4

Kornkurve

