


Varedeklaration

Gyldig fra:

25-07-2018

Erstatter deklaration fra:

Ny

 1073						
EN 12620 betontilslag 1/11 knust kl. P Varenr. 85001						
Asklev Sten og Grus ApS Hedevej 8 7362 Hampen 18 1073-CPR-438			Produktionssted: Hjøllund Hedevej 8 7362 Hampen		Produktbeskrivelse: Knust bakkemateriale	
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørsigtning)	d/D: 1/11,2 G _c 85/20 G _T 17,5	Gennemfald			
			Maskevidde	Typisk	Min.	Max.
			22 mm	100%	100%	
			16 mm	100%	98%	100%
			13,2 mm	100%		
			11,2 mm	97%	85%	99%
			8 mm	76%		
			5,6 mm	46%	28%	62%
			4 mm	23%		
			2 mm	5%		
1 mm	3%	1%	20%			
0,5 mm	2%		5%			
	Filler kvalitet/renhed	f _{1,5}	0,063 mm	0,6%		1,5%
EN 1097-6	Korndensitet Vandabsorption	% VA	Typisk	Min.	Max.	
			2,58 Mg/m ³	2,54 Mg/m ³	2,62 Mg/m ³	
Teststrips og beregning	Cloridindhold Ækvivalent alkaliindhold*	% Cl % NaO ₂ ækv.	Typisk		Max.	
			0,003%		0,003%	
EN 1744-1	Syreopløselige sulfater	AS _{IK}	Ikke relevant da tilsvarende tilslag tidligere har været anvendt i beton i miljøklasse P i DK. (JF. DS 2426 tabel 2426-3)			
EN 1744-1	Totalt svovl	% S				
EN 1367-4	Volumen stabilitet	% VS				
EN 1744-1 Afs. 15.1	Humus Organisk materiale		Lysere end standardfarven			

* beregnet jf. note 3 til DS 2426 tabel 2426-3

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS 2426:2004 pkt.5.2.3

Underskrift Morten Sørensøn
 Morten Sørensen
 FPC-ansvarlig