


Varedeklaration

Gyldig fra:

05-02-2019

Erstatter deklaration fra:

29-06-2017

 1073 EN 12620 betontilslag 16/32 kl. P Varenr. 85016						
Asklev Sten og Grus ApS Hedevej 8 7362 Hampen 19 1073-CPR-438			Produktionssted: Hjøllund Hedevej 8 7362 Hampen		Produktbeskrivelse: Vaskesorteret bakkemateriale	
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørsigtning)	d/D: 8/16 G _c : 85/20	Gennemfald			
			Maskevidde	Typisk	Min.	Max.
			64 mm	100%	98%	100%
			32 mm	95%	85%	99%
			22 mm	73%		
16 mm	12%	0%	20%			
8 mm	1%		5%			
Filler kvalitet/renhed	f _{1,5}	0,063 mm	0,1%			1,5%
EN 1097-6	Korndensitet		Typisk	Min.	Max.	
Vandabsorption	% VA		2,55 Mg/m ³	2,50 Mg/m ³	2,58 Mg/m ³	
			1,9%	1,2%	2,2%	
Teststrips og beregning	Cloridindhold	% Cl	Typisk		Max.	
	Ækvivalent alkaliindhold*	% NaO ₂ ækv.	0,003%		0,003%	
EN 1744-1	Syreopløselige sulfater	AS _{IK}	Ikke relevant da tilsvarende tilslag tidligere har været anvendt i beton i miljøklasse P i DK. (JF. DS 2426 tabel 2426-3)			
EN 1744-1	Totalt svovl	% S				
EN 1367-4	Volumen stabilitet	% VS				

* beregnet jf. note 3 til DS 2426 tabel 2426-3

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS 2426:2004 pkt.5.2.3

Underskrift Morten Sørensen
 Morten Sørensen
 FPC-ansvarlig