


Varedeklaration

Gyldig fra:

05-02-2019

Erstatter deklaration fra:

29-06-2017

 1073						
EN 12620 betontilslag 8/16 kl. P Varenr. 85008						
Asklev Sten og Grus ApS Hedevej 8 7362 Hampen 19 1073-CPR-438			Produktionssted: Hjøllund Hedevej 8 7362 Hampen		Produktbeskrivelse: Vaskesorteret bakkemateriale	
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørstigning)	d/D: 8/16 G _c : 85/20	Gennemfald			
			Maskevidde	Typisk	Min.	Max.
			32 mm	100%	100%	
			22 mm	100%	98%	100%
			16 mm	93%	85%	99%
			8 mm	6%	0%	20%
Filler kvalitet/renhed	f _{1,5}	4 mm	1,0%		5%	
		0,063 mm	0,2%		1,5%	
EN 1097-6	Korndensitet Vandabsorption	% VA	Typisk	Min.	Max.	
			2,54 Mg/m ³	2,51 Mg/m ³	2,59 Mg/m ³	
Teststrips og beregning	Cloridindhold Ækvivalent alkaliindhold*	% Cl % NaO ₂ ækv.	Typisk	Max.		
			0,003%	0,003%		
EN 1744-1	Syreopløselige sulfater	AS _{IK}	Ikke relevant da tilsvarende tilslag tidligere har været anvendt i beton i miljøklasse P i DK. (JF. DS 2426 tabel 2426-3)			
EN 1744-1	Totalt svovl	% S				
EN 1367-4	Volumen stabilitet	% VS				

* beregnet jf. note 3 til DS 2426 tabel 2426-3

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS 2426:2004 pkt.5.2.3

Underskrift Morten Sørensen
 Morten Sørensen
 FPC-ansvarlig