

Prøvningsrapport



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Udtagnings sted:	Hjøllund	Udtaget dato:	02-03-2026
Udtaget af:	SØO	Vare:	0-16 mm Mix
Prøvenr:	2026-033	Varenr.:	0
Bemærkning:	0		

EN 933-1

Sigte- størrelse	Gennem- fald %
31,50	100,0
31,50	100,0
22,40	100,0
16,00	95,5
11,20	72,5
8,00	55,9
5,60	53,1
4,00	52,7
2,00	50,8
1,00	44,5
0,50	28,9
0,25	6,9
0,13	0,6
0,063	0,2
Bund:	

Bestemmelse af vandindhold

Vandindhold %	#DIVISION/0!
---------------	--------------

U-tal, d60:d10:	#####
-----------------	-------

EN 1097-6

Densitet / Absorption pyknometer met.

V.O.T densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tør densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tils. densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Absorption	#DIVISION/0!	%

Kornkurve

