

Prøvningsrapport



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Udtagnings sted:	Hjøllund	Udtaget dato:	03-08-2026
Udtaget af:	SØO	Vare:	8-16 mm vsk.
Prøvenr:	2026-160	Varenr.:	0
Bemærkning:	0		

EN 933-1

Sigte-
størrelse Gennem- fald %

31,5	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	92,2
11,2	42,6
8,0	6,1
5,6	1,9
4,0	1,3
2,0	1,3
1,0	1,3
0,50	1,3
0,25	0,2
0,125	0,2
0,063	0,1
Bund:	

DS 405.4

Indhold af lette korn %

Korn < 2400 kg/M ³	#DIVISION/0!
-------------------------------	--------------

TI-B 75

Kritisk absorption af
10 % flint %

Korn > 2400 kg/m ³	#DIVISION/0!
-------------------------------	--------------

Densitet / Absorption pyknometer met.

V.O.T densitet	#DIVISION/0!	mg/m ³
Tør densitet	#DIVISION/0!	mg/m ³
Tils. densitet	#DIVISION/0!	mg/m ³
Absorption	#DIVISION/0!	%

U-tal, d60:d10: 0,0

Kornkurve

