Prøvningsrapport

ASKLEV STEN & GRUS ApS
Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Udtagnings sted:	Langebjergvej	**Udtaget dato:**	25-08-2026
Udtaget af:	**AD**	**Vare:**	0-2 mm vsk. sand
Prøvenr:	**2026-176**	**Varenr.:**	0
Bemærkning:	**0**		

EN 933-1

Sigte-størrelse	Gennem-fald %
31,50	**100,0**
22,40	**100,0**
16,00	**100,0**
11,20	**100,0**
8,00	**100,0**
5,60	**100,0**
4,00	**100,0**
2,80	**99,4**
2,00	**98,6**
1,00	**93,5**
0,50	**71,4**
0,25	**18,0**
0,13	**1,4**
0,063	**0,1**
Bund:	

#DIVISION/0!

Chlorid

Bestemmelse af vandindhold

Vandindhold %	5,8

Humus - Beton	

U-tal, d60:d10:	########

Lette korn >2400 kg/m3 på korn > 4 mm		

EN 1097-6

Densitet / Absorption	pyknometer met.	
V.O.T densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tør densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tils. densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Absorption	#DIVISION/0!	%

Kornkurve

