

Prøvningsrapport



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them
Tlf: 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

Udtagnings sted:	Sepstrupvej	Udtaget dato:	17-09-2026
Udtaget af:	Esben	Vare:	0-2 mm vsk. sand
Prøvenr:	2026-196	Varenr.:	0
Bemærkning:	0		

EN 933-1

Sigte- størrelse	Gennem- fald %
31,50	100,0
22,40	100,0
16,00	100,0
11,20	100,0
8,00	100,0
5,60	100,0
4,00	99,9
2,80	99,4
2,00	97,8
1,00	87,2
0,50	60,6
0,25	16,2
0,13	1,8
0,063	0,3
Bund:	

Bestemmelse af vandindhold

Vandindhold %	3,3
---------------	-----

U-tal, d60:d10:	#####
-----------------	-------

chlorid 0

EN 1097-6

Densitet / Absorption pyknometer met.

V.O.T densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tør densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Tils. densitet	#DIVISION/0!	mg/m3
Absorption	#DIVISION/0!	%

#DIVISION/0!

Kornkurve

