



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 12.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000465
Kundenr.: CA0025203
Valideringskode: 75C5B1DD6F

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26000465-01**

Rekvirent

Asklev Sten og Grus ApS - Afd.Hedevej

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 04.03.2026 Slut: 12.03.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN 933-9:2022	Prøvning med Methylenblåt

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26000465-01
Rapportdato: 12.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000465
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm	Prøvested:	Afd.Hedevej
Prøvemærke:	Stabilt grus 0-32 mm	Prøve ID:	02-03-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00046501	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	96	%	
Gennemfald 16mm	61	%	
Gennemfald 8 mm	44	%	
Gennemfald 4 mm	37	%	
Gennemfald 2 mm	26	%	
Gennemfald 1 mm	20	%	
Gennemfald 0,5 mm	13	%	
Gennemfald 0,25 mm	6	%	
Gennemfald 0,125 mm	3	%	
Gennemfald 0,063 mm	2.2	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	1.6		



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26000465-01
Rapportdato: 12.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000465
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm	Prøvested:	Afd.Hedevej
Prøvemærke:	Stabilt grus 0-32 mm	Prøve ID:	02-03-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00046501		

kornstørrelsefordeling

