



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 04.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001327
Kundenr.: CA0025203
Valideringskode: 09AE4949F2

Prøvningsrapportnr.: AR-26-HP-26001327-01

Rekvirent

Asklev Sten og Grus ApS - Afd. Sepstrupvej

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 30.04.2026 **Slut:** 04.05.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-5:2022	Knusningsgrad

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26001327-01
Rapportdato: 04.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001327
Kundenr.: CA0025203

Analyserapport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm kv. II	Prøvested:	Afd. Sepstrupvej
Prøvemærke:	Stabilgrus 0-32 mm	Prøve ID:	28-04-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00132701	Enhed	
Vibrationsindstampning			
Maksimal tør densitet	2.18	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	6.8	%	
Knusningsgrad			
Totalt knust	2	%	
Delvist knust	38	%	
Totalt afrundet	13	%	