



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 10.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002581
Kundenr.: CA0025203
Valideringskode: 0C5F54B8D2

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26002581-01**

Rekvirent

Asklev Sten og Grus ApS - Hjøllund

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 06.08.2026 **Slut:** 10.08.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
Intern metode: 5431	Permeabilitetsbestemmelse <16 mm (ikke akk.)

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002581-01
Rapportdato: 10.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002581
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Hjøllund
Prøvemærke:	0-8 mm Filtergrus	Prøve ID:	20-07-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00258101	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 11,2 mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	97	%	
Gennemfald 5,6 mm	85	%	
Gennemfald 4 mm	71	%	
Gennemfald 2 mm	59	%	
Gennemfald 1 mm	49	%	
Gennemfald 0,5 mm	33	%	
Gennemfald 0,25 mm	8	%	
Gennemfald 0,125 mm	1	%	
Gennemfald 0,063 mm	1.0	%	
Permeabilitetsprøvning (ikke-akkr)			
Tør densitet	1.75	ton/m ³	*
Porevolumen	0.52	%	*
Permeabilitetskoefficient	5.17*10 ⁻⁴	m/sek.	*



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002581-01
Rapportdato: 10.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002581
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Hjøllund
Prøvemærke:	0-8 mm Filtergrus	Prøve ID:	20-07-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00258101		

kornstørrelsefordeling

