



**Asklev Sten og Grus ApS**  
Hedevej 8  
7362 Hampen  
Att.: Annette Dueholm

**Rapportdato:** 16.09.2026  
**Batchnr.:** EUAB75-26003096  
**Kundenr.:** CA0025203  
**Valideringskode:** B2ABD955CF

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26003096-01**

**Rekvirent**

Asklev Sten og Grus ApS - Afd. Sepstrupvej

**Materialer**

Grus

**Analyseperiode**

**Start:** 11.09.2026 **Slut:** 16.09.2026

**Anvendte metode referencer**

| Metode           | Beskrivelse                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| DS/EN 933-1:2013 | Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse |
| DS/EN 933-5:2022 | Knusningsgrad                                         |
| DS/EN 933-9:2022 | Prøvning med Methylenblåt                             |
| prVI 99-11:2013  | Bestemmelse af Kalkindhold                            |

**Rapportkommentar:**

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.  
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

**Med venlig hilsen**

Mads Alfastsen  
PBU Manager Eurofins VBM  
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.etn.eurofins.com>



**Asklev Sten og Grus ApS**  
**Hedevej 8**  
**7362 Hampen**  
**Att.: Annette Dueholm**

**Rapportnr.:** AR-26-HP-26003096-01  
**Rapportdato:** 16.09.2026  
**Batchnr.:** EUAB75-26003096  
**Kundenr.:** CA0025203

## Analyserapport

|                          |                             |                   |                  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Prøvetype:</b>        | Stabilt grus 0-32 mm kv. II | <b>Prøvested:</b> | Afd. Sepstrupvej |
| <b>Prøvemærke:</b>       | Stabilgrus 0-32 mm          | <b>Prøve ID:</b>  | 08-09-2026       |
| <b>Lab prøvenr:</b>      | 233-2026-00309601           | <b>Enhed</b>      |                  |
| <b>Sigteanalyse, våd</b> |                             |                   |                  |
| Gennemfald 125mm         | 100                         | %                 |                  |
| Gennemfald 90mm          | 100                         | %                 |                  |
| Gennemfald 63mm          | 100                         | %                 |                  |
| Gennemfald 31,5mm        | 96                          | %                 |                  |
| Gennemfald 16mm          | 67                          | %                 |                  |
| Gennemfald 8 mm          | 47                          | %                 |                  |
| Gennemfald 4 mm          | 40                          | %                 |                  |
| Gennemfald 2 mm          | 38                          | %                 |                  |
| Gennemfald 1 mm          | 34                          | %                 |                  |
| Gennemfald 0,5 mm        | 27                          | %                 |                  |
| Gennemfald 0,25 mm       | 15                          | %                 |                  |
| Gennemfald 0,125 mm      | 7                           | %                 |                  |
| Gennemfald 0,063 mm      | 4.4                         | %                 |                  |
| <b>Methylenblå</b>       |                             |                   |                  |
| Methylenblå værdi        | 3.0                         |                   |                  |
| <b>Kalkindhold</b>       |                             |                   |                  |
| Kalkindhold 0-16 mm      | 0.4                         | %                 |                  |
| Kalkindhold > 16mm       | 0.0                         | %                 |                  |
| <b>Knusningsgrad</b>     |                             |                   |                  |
| Totalt knust             | 76                          | %                 |                  |
| Delvist knust            | 16                          | %                 |                  |
| Totalt afrundet          | 2                           | %                 |                  |



Asklev Sten og Grus ApS  
Hedevej 8  
7362 Hampen  
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003096-01  
Rapportdato: 16.09.2026  
Batchnr.: EUAB75-26003096  
Kundenr.: CA0025203

## Analyserapport

|                     |                             |                   |                  |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Prøvetype:</b>   | Stabilt grus 0-32 mm kv. II | <b>Prøvested:</b> | Afd. Sepstrupvej |
| <b>Prøvemærke:</b>  | Stabilgrus 0-32 mm          | <b>Prøve ID:</b>  | 08-09-2026       |
| <b>Lab prøvenr:</b> | 233-2026-00309601           |                   |                  |

### kornstørrelsefordeling

